物理特性 Physical Properties	测试方法 Test Method	测试条件 Test Conditions	数值 Value	单位 Unit
熔融指数 Melt Flow Index	ASTM D1238	220°C/10kg	48	g/10min
力学性能 Mechanical Properties				
弯曲强度 Flexural Strength	ASTM D790	2mm/min	61	MPa
弯曲模量 Flexural Modulus		2mm/min	2500	MPa
拉伸强度 Tensile Stress	ASTM D638	50mm/min	43	MPa
悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact Strength	ASTM D256	23°C,3.2mm	190	J/m
其他 Others				
维卡软化点 Vicat Softening Temperature	ASTM D1525	50N,50°C/hr	91	°C
热变形温度 Heat Deflection Temperature	ASTM D648	1.80MPa,120°C/h, 6.4mm	71	°C
燃烧等级 Flammability	UL 94	1.5mm	V-0	-
备注：以上为实验室检测数据				
特性 Features	阻燃级（四溴双酚A） Flame retardant grade（TBBPA）			
应用领域 Applications	蓄电池、插座、办公设备外壳等 Shells of battery，plug，office facilities etc.			

加工条件 Processing Guide

加工参数 Processing Parameters	单位 Unit	数值 Value
干燥温度 Drying Temperature	°C	80 - 90
干燥时间 Drying Time	Hrs	2 - 4
含水量 Moisture Content	%	0.01
熔融温度 Melt Temperature	°C	190 - 230
注塑温度 Mold Temperature	°C	190 - 230