恒力石化（大连）新材料科技有限公司
HENGLI PETROCHEMICAL (DALIAN) NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD

HC-30/31系列产品

序号	项目		测试方法	牌号	HC-30/31		HC-30T		HC-30R		HC-30RT/31RT	
				等级	A	B	A	B	A	B	A	B
1	熔体质量流动速率 MFR(300℃,1.2kg)		GB/T 3682.1	g/10min	10.0±1	10.0±1	10.0±1	10.0±1	10.0±1	10.0±1	10.0±1	10.0±1
2.1	外观	大小粒	SH/T 1541.1	g/kg	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1
2.2		异色点(粒料)		个/300g	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1
3	密度		GB/T 1033.1	g/cm^3	1.19～1.22	1.19～1.22	1.19～1.22	1.19～1.22	1.19～1.22	1.19～1.22	1.19～1.22	1.19～1.22
4	悬臂梁缺口冲击强度		GB/T 1843	KJ/m^2	≥67	63～67	≥67	63～67	≥67	63～67	≥67	63～67
5	拉伸屈服应力		GB/T 1040.2	Mpa	≥65	60～65	≥65	60～65	≥65	60～65	≥65	60～65
6	拉伸断裂标称应变		GB/T 1040.2	%	≥115	110～115	≥115	110～115	≥115	110～115	≥115	110～115
7	拉伸屈服应变		GB/T 1040.2	%	≥6.0	≥6.0	≥6.0	≥6.0	≥6.0	≥6.0	≥6.0	≥6.0
8	弯曲强度		GB/T 9341	Mpa	≥90	88～90	≥90	88～90	≥90	88～90	≥90	88～90
9	负荷变型温度,1.8 Mpa		GB/T 1634.2	℃	≥120	≥120	≥120	≥120	≥120	≥120	≥120	≥120
10	黄色指数(2.0mm)		HG/T 3862	-	≤ 2	≤ 2.5	≤ 2	≤ 2.5	≤ 2	≤ 2.5	≤ 2	≤ 2.5
11	透光率(2.0mm)		GB/T 2410	%	≥89.0	≥89.0	≥89.0	≥89.0	≥89.0	≥89.0	≥89.0	≥89.0
12	雾度(2.0mm)		GB/T 2410	%	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3

地址：辽宁省大连长兴岛经济区长松路298号　电话：+86-0512-63857888