PC/ABS合金(合胶)

Formosa Chemical & Fibre Corporation

项目	单位	试验方法	试验条件	一般级
型号				AC2500
熔融指数	g/10 min	ISO 1133	240℃ × 5kg	8
熔融指数	g/10 min	ISO 1133	260℃ × 5kg	19
IZOD冲击强度	J/m	ISO 180	23 ℃ 3.2mm	585
Charpy冲击强度	kJ/m²	ISO 179	23 ℃ 4mm	50
比重	-	ISO 1183	23℃/23℃	1.12
抗張強度	Mpa	ISO 527	23 ℃	54
弯曲强度	Mpa	ISO 178	23 ℃	93
弯曲模数	Mpa	ISO 178	23 ℃	2450
洛氏硬度	R-scale	ISO 2039-2	23℃	R-114
卫氏软化点	℃	ISO 306	VICAT(10N ℃)	130
热变形温度	℃	ISO 75/A	Unannealed 18.6 kg/cm² (1.8MPa)(6.4mm)	0
收缩率	%	ISO 2577	3.2mm	0.4 ~ 0.6
符号	-	ISO 1043	-	>PC+ABS<
燃烧性		UL-94	File No. E162823	HB 1.5 ~ 3 mm
特性	耐热级			

All tests were run under laboratory conditions, ASTM, ISO testing procedures.
The data are intended as a general guide only.

Formosa Chemicals & Fibre Corp. Plastics Div.
TEL:+886-2-27122211 FAX: +886-2-27131649
Address: 11470 台北市内湖区南京东路六段380号A2栋
www.fcfc-plastics.com