耐衝擊共聚合物PP樹脂

Formosa Chemical & Fibre Corporation

項目	單位	試驗方法	試驗條件	射出級
型號				K8025
熔融指數	g/10 min	ISO 1133	230°C × 2.16kg	28
IZOD衝擊強度	kJ/m²	ISO 180	0°F，4mm，Notched	61
IZOD衝擊強度	kJ/m²	ISO 180	73°F，1/8"，Notched	123
比重	-	ISO 1183	23°C/23°C	0.9
抗張強度	Mpa	ISO 527	23 °C，50mm/min	22
斷裂點延伸率	%	ISO 527	23 °C，50mm/min	>200
彎曲模數	Mpa	ISO 178	23 °C	1078
洛氏硬度	R-scale	ISO 2039-2	23°C	R-80
熱變形溫度	°C	ISO 75/A	Unannealed，0.455Mpa 1/4" 厚，120°C/h	110
收縮率	%	FCFC Method	23 °C	1.4 ~ 1.8
燃燒性		UL-94	File No. E162823	HB 1.5 mm
特性	耐衝擊性佳、高流動性			

All tests were run under laboratory conditions, ASTM, ISO testing procedures.
The data are intended as a general guide only.

Formosa Chemicals & Fibre Corp. Plastics Div.
TEL:+886-2-27122211 FAX: +886-2-27131649
Address: 11470 台北市內湖區南京東路六段380號A2棟

www.fcfc-plastics.com